

Ielu segu konstrukcijas.



Konstruktīvās kārtas saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2019.

B un C kategoriju ielu brauktuves

Tips nr: 1ac		brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf (AADT _{j, pievirstā} >5000)
7 cm		Karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin (AADT _{j, kravas} >2000)
15 cm		Karstā asfalta apakškārtā AC 32 base (AADT _{j, kravas} >2000)
15 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 magmatisko iezu šķembas.
12 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase.
18 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase.
50 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2.

Tips nr: 1a		brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf (AADT _{j, pievirstā} 3501-5000)
6 cm		Karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin (AADT _{j, kravas} 1001-2000)
10 cm		Karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base (AADT _{j, kravas} 1001-2000)
12 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 magmatisko iezu šķembas.
10 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA≤35 N-II klase.
15 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA≤35 N-II klase vai 0/63ps LA≤35 N-II klase.
50 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥100 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2.



D kategorijas ielu brauktuves


	Tips nr: 2a	brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf ($AADT_{\text{diennestā}} \leq 500$)
6 cm		Karstā asfalta saistes kārtā AC 22 bin ($AADT_{\text{ikravas}} \leq 501-1000$)
8 cm		Karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base ($AADT_{\text{ikravas}} \leq 501-1000$)
10 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA35 N-II klase.
15 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA40 N-III klase vai 0/45 LA40 N-III klase.
40 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 90 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2.




E kategorijas ielu brauktuves



	Tips nr: 3a	brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf ($AADT_{\text{diennestā}} \leq 500$)
6 cm		karstā asfalta seguma apakškārtā AC 22 base ($AADT_{\text{ikravas}} \leq 100$)
10 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA40 N-III klase.
15 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/45 LA45 N-IV klase vai 0/56 LA45 N-IV klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



	Tips nr: 3a1	brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf ($AADT_{\text{diennestā}} \leq 501-1500$)
9 cm		Karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base ($AADT_{\text{ikravas}} \leq 101-500$)
12 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA35 N-II klase.
16 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA40 N-III klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



	Tips nr: 3a2	brauktuve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf ($AADT_{\text{diennestā}} \leq 500$)
9 cm		karstā asfalta seguma apakškārtā AC 32 base ($AADT_{\text{ikravas}} \leq 100$)
10 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA40 N-III klase.
18 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA40 N-III klase.
50 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



Tips nr: 3b		brauktuve ar asfaltbetona segumu
5 cm		Karstā asfalta dilumkārtā AC 11 surf (AADT ₁ pievasta ≤500)
10 cm		Minerālmateriālu pamata virskārtā, maisījums 0/45 LA≤40 N-III klase.
10 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārtā, maisījums 0/56 LA≤45 N-IV klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



Tips nr: 4		brauktuve ar kaltā akmens bruģa segumu
18 cm		Kaltais bruģakmens
10 cm		Minerālmateriāls d≥4.0 mm vai grants nesošai kārtai
20 cm		Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.


Tips nr: 4a		brauktuve ar vienkārša akmens bruģa segumu
15-20 cm		Vienkāršs bruģakmens Ø 15-20 cm
10 cm		Minerālmateriāls d≥4.0 mm vai grants nesošai kārtai
20 cm		Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.




Tips nr: 4b		brauktuve ar mozaīkbruģa vai kaltā akmens 100x100x100 mm bruģa segumu
10 cm		Kaltais magmatisko iežu bruģis 10x10x10 cm
3-5 cm		Mazgātas dolomīta šķembas 2-8 mm.
20 cm		Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.





Tips nr: 5		brauktuve ar cementbetona bruģa segumu
8 cm		Betona bruģakmeņi ar šķelamības stiprību ≥ 3.6 , ūdens absorbciju ≤ 6 un salūmkusumizturību ≤ 1.0
4 cm		Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤ 30 G _r 85/20 C90/1; f ₂
20 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45 N-III klase</u> .
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa pēc Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.

Tips nr: 6a		brauktuve ar nesaistīta minerālā materiāla grants segumu
18 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/32s (AADT_{j, pievestā} >100)</u> vai <u>0/16 (AADT_{j, pievestā} >100)</u> (Grants segums)
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



Tips nr: 6b		brauktuve ar nesaistīta minerālā materiāla šķembu segumu
18 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/32s (AADT_{j, pievestā} >100)</u> vai <u>0/16 (AADT_{j, pievestā} >100)</u> (Dolomīta šķembas)
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.



Tips nr: 6c		brauktuve ar nesaistīta minerālā materiāla segumu un apstrādātu virsmu
2.5-3 cm		Divkārtu raupja virsma VAG2 8/11&5/8 vai VAG2 11/16 &8/11, bit. Emulsija C67B3 1,5+2.0=3,5 l/m ² . Priekšapstrāde ar 2/4 sīkšķembām un bit. emulsiju 0.8-1,5 l/m ²
18 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/32s (AADT_{j, pievestā} >100)</u> vai <u>0/16 (AADT_{j, pievestā} >100)</u>
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.


Tips nr: 6d		brauktuve ar nesaistīta minerālā materiāla segumu un apstrādātu virsmu
8-10 cm		Reciklētais materiāls no drupināta ceļa segas materiāla (Frezētais asfalts) D<32mm. Ceļu specifikācijas 2019 p. 5.2.4.2.
18cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/32s (AADT_{j, pievestā} >100)</u> vai <u>0/16 (AADT_{j, pievestā} >100)</u>
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.


Tips nr: 7		sabiedriskā transporta pieturvieta ar valčbetona segumu
20 cm		Valčbetons RCC C30/40 joslas platumā. Cementbetons C35/45xF4 , ja lokāla labošana.
15 cm		Minerālmateriālu pamata virskārta, maisījums <u>0/45 LA30 N-I klase</u> .
30 cm		Minerālmateriālu pamata apakškārta, maisījums <u>0/45 LA35 N-II klase</u> vai <u>0/56 LA35 N-II klase</u> .
50 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 90 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.2.



Gājēju ietvju un veloceļu segu atjaunošanas konstrukcijas.

Tips nr: 1ai		gājēju ietve ar asfaltbetona segumu
4 cm		Karstais asfalts AC 8 surf(AADT_i, pievestā ≤ 500)
12 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45 N-III klase</u> .
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.


Tips nr: 1bi		gājēju ietve ar asfaltbetona segumu (ar atļautu a/m stāvēšanu)
4 cm		Karstais asfalts AC 11 surf (AADT_i, pievestā 501-1500)
14 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45 N-III klase</u> .
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.

Tips nr: 2ai		gājēju ietve ar cementbetona bruģa segumu
6-8 cm		Betona bruģakmeni ar šķelamības stiprību ≥ 3.6 , ūdens absorbciju ≤ 6 un salumkusumizturību ≤ 1.0
4 cm		Skembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤ 30 G _c 85/20; C90/1; f _c
12 cm		Minerālmateriāls pēc Ceļu specifikāciju 2019 5.2.4 punkta
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.

Tips nr: 2bi		gājēju ietve ar cementbetona plātnu segumu
6-8 cm		Betona plātnes ar lieces stiprību ≥ 5.0 , ūdens absorbciju ≤ 6 un salūkusumizturību ≤ 1.0
4 cm		Šķembu frakcija 2-5 vai 2-8 mm. LA ≤ 30 G _c 85/20;C90/1;f ₂
12 cm		Minerālmateriāls pēc Ceļu specifikāciju 2019 5.2.4 punkta
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.

Tips nr: 1av		velocelš ar asfaltbetona segumu
2.5-3.0 cm		Karstais asfalts AC 8 surf(AADTj, pievestā ≤ 500)
3.5-4.0 cm		Karstais asfalts AC 11 surf(AADTj, pievestā ≤ 500)
15 cm		Minerālmateriālu maisījums 0/45 N-III klase.
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.5.1.4.1.

Apzālumošanas konstrukcijas.

		zāliens
15 cm		Augu zeme, zālāju sēklas un mēslojums atb. Ceļu specifikācijām 2019 p.4.6.4.
		Smilšaina grunts